

MAGNETFARBE

Spezialfarbe

Mit der **MissPompadour Magnetfarbe** einfach ein Memoboard nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen erstellen. In der Lieblingsfarbe überstrichen wird es ein Hingucker oder tritt optisch zurück.

- Matte Acrylatdispersion
- Für innen
- Dunkelgrau
- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend
- Gute Hafteigenschaft
- Überstreichbar, tapezierbar
- Gute Magnetwirkung

DAS PRODUKT

Spezialdispersion mit Metallpigmenten für die Herstellung einer magnethaftenden Oberfläche. MissPompadour Magnetfarbe wird als Voranstrich unter Wand- oder Lackfarbe eingesetzt.

GEBINDE	0,75 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Dunkelgrau
GLANZGRAD	Matt
BINDEMITTEL	Acrylatdispersion
TROCKNUNGSZEIT BEI 23°C UND 60% RF	Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
VISKOSITÄT BEI 20°C	Streichfertig eingestellt
DICHTE	2,15 g/cm ³

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und überstreichbar.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunststoffborsten, kurzflorige Lackrollen, glättbar mit Spachtel
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Objekt und Umluft über +15 bis 25°C Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
LAGERUNG	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
REICHWEITE	Ca. 10 m ² /l pro Anstrich Um eine ausreichend magnetische Schicht zu erreichen, sollten 3 Anstriche mit mindestens je 100 ml/m ² aufgebracht werden.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC, damit entsprechend der gesetzlichen Grenzwerte offiziell VOC-frei
KONSERVIERUNGSTOFFE	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut umrühren und Probeanstrich durchführen.

Die Magnetwirkung entfaltet sich nur auf glatten Untergründen perfekt. Um eine optimale Anhaftung der Magnete zu gewährleisten sollte die Fläche so glatt wie möglich sein. Unebene Untergründe zuerst mit geeigneter Spachtelmasse glätten. Stark saugende Untergründe sollten grundiert werden. Mit einer Glättkelle oder einer Federspachtel kann man die frisch beschichtete Fläche glätten. Nach Durchtrocknung des Anstrichs kann die Fläche auch noch einmal geschliffen werden.

MAGNETFARBE AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Auf Wand (glatter Putz, Gipskarton, Beton)
- Auf Holz

Vorbereitung: Untergrund glätten mit geeigneter Spachtelmasse, bei hoher Saugkraft mit Tiefengrund grundieren. Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Magnetfarbe: Für starke Magnetkraft 3 satte Anstriche, zwischen den Anstrichen mindestens 4-6h trocknen lassen. Teste die Zugkraft deiner Magnete nach jedem Mal wenn der Anstrich aufgetrocknet ist.

Deckfarbe: 4-6h nach der letzten Magnetfarbeschicht kann die Magnetfläche mit deiner Wunschfarbe überstrichen werden. Auch eine dünne Tapete kann darüber angebracht werden. Durch den 1-2 maligen Überzug der Magnetfarbe reduziert sich die Magnetwirkung geringfügig.

MAGNETFARBE AUF GLATTEN UNTERGRÜNDEN

- Auf lackierten und beschichteten Flächen
- Auf Metall
- Auf Kunststoff

Vorbereitung: Untergrund muss fettfrei und tragfähig sein. Ablätternde und rissige Altanstriche müssen entfernt werden. Bei sehr glatten Untergründen leicht mit Schleifpapier mattieren. Die Haftung kann verbessert werden, wenn eine dünne Schicht Haftgrund aufgebracht wird. Hier eignen sich Zum Halten oder Zum Blocken (bei Metallen).

Magnetfarbe: Für starke Magnetkraft 3 satte Anstriche, zwischen den Anstrichen mindestens 4 - 6 h trocknen lassen. Teste die Zugkraft deiner Magnete nach jedem Mal wenn der Anstrich aufgetrocknet ist.

Deckfarbe: 4-6h nach der letzten Magnetfarbeschicht kann die Magnetfläche mit deiner Wunschfarbe überstrichen werden. Auch eine dünne Tapete kann darüber angebracht werden. Durch den 1-2 maligen Überzug der Magnetfarbe reduziert sich die Magnetwirkung geringfügig.

WELCHE MAGNETE KÖNNEN GENUTZT WERDEN?

Als reine Dekoration können alle Arten von Magneten verwendet werden. Sollen Papiere befestigt werden empfehlen wir Neodymmagnete. Je nach Größe der Magnetfläche können damit dann unterschiedlich große oder schwere Blätter fixiert werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung - außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit - für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 24.11.2022