

ZUM LASIEREN (Grün, Grau, Weiß)

Wasserfeste Holzlasur für innen & außen

MissPompadour Zum Lasieren unterstreicht die natürliche Schönheit von unbehandelten Holzoberflächen. Das Holz erhält einen farbigen Anstrich, ohne die Holzmaserung zu überdecken. Für Holzmöbel, Holzdecken und Holzvertäfelung im Innenraum ebenso geeignet wie für Gartenmöbel aus Holz oder Holzelemente im Freien.

- Abwaschbar und strapazierfähig
- Geruchsarm auf Wasserbasis
- Samtweiche Oberfläche durch Wachsanteil
- Lasierender Anstrich
- Überstreichbar
- Sehr leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Nicht vergilbend mit UV-Schutz
- Für innen und außen

DAS PRODUKT

Mit MissPompadour Zum Lasieren veredelst und schützt Du Deine Holzoberflächen, ohne den natürlichen Charme der Holzmaserung zu verstecken. Geeignet für unbehandelte Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Grün, grau, weiß
GLANZGRAD	Matt, bei mehrfachem Auftrag seidenmatt
BINDEMITTEL	Acrylat-Dispersion, Spezialwaxse
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 20 Minuten, griffest nach 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Belastbar nach ca. 3 Tagen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
VISKOSITÄT	Thixotrop
DICHTE BEI 20°C	Ca. 1,010 - 1,070 g/cm ³ je nach Farbton

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Flachpinsel, auch Rollen oder Spritzen möglich, dann aber mit Flachpinsel in Maserungsrichtung nacharbeiten.
VERDÜNNUNG	Verarbeitungsfähig eingestellt, Erstanstrich max bis 5% mit Wasser verdünnen.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mind. 5 °C. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	Ca. 12 - 14 m ² pro Liter bei einem Anstrich. Verbrauch hängt stark von der Rauigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Je nach gewünschtem Effekt können mehrere Anstriche erfolgen.

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/e: 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 60 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC)
KONSERVIERUNGSTOFFE	5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
GISCODE	BSW20
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Da der Untergrund bei einem lasierenden Anstrich das Endergebnis maßgeblich beeinflusst, empfehlen wir immer einen Probeanstrich. Bei tropischen Hölzern kann es vereinzelt zu leichten Verfärbungen des Anstrichs kommen.

STREICHEN VON ROHEM HOLZ INNEN

- Unbehandeltes Holz
- Holzvertäfelungen
- Möbel aus rohem Holz
- Abgeschliffenes Holz

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigungen, Fettschichten und Harzgallen müssen gründlich entfernt werden. Da die Lasur je nach Struktur des Holzes unterschiedlich aufgenommen wird, ist es wichtig, dass das Holz gleichmäßig geschliffen ist. Zum Lasieren sehr gut aufrühren.

Grundieren: Bei stark saugendem Holz einen verdünnten Anstrich (Zugabe von 5% Wasser) mit Zum Lasieren aufbringen. Wenn sich Fasern aufstellen, kann ein Zwischenschliff erforderlich sein.

Anstrich: Nach 4 Stunden Trocknungszeit, mit Flachpinsel die Lasur in Richtung der Maserung auftragen. Ist eine stärkere Färbung gewünscht, kann der Auftrag nach weiteren 4 Stunden wiederholt werden.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen.

STREICHEN VON ROHEM HOLZ AUSSEN

Zum Lasieren ist kein Holzschutz, der Pilzbefall oder Feuchteschäden verhindert. Das Holzelement muss vorab durch konstruktiven Holzschutz oder Imprägnierung bereits für den Außenbereich geeignet sein.

- Unbehandeltes Holz
- Sichtschutzholz, Zäune
- Möbel aus rohem Holz
- Abgeschliffenes Holz
- Waagrechte Flächen nur wettergeschützt

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigungen, Fettschichten und Harzgallen müssen gründlich entfernt werden. Da die Lasur je nach Struktur des Holzes unterschiedlich aufgenommen wird, ist es wichtig, dass das Holz gleichmäßig geschliffen ist. Zum Lasieren sehr gut aufrühren.

Grundieren: Bei stark saugendem Holz einen verdünnten Anstrich (Zugabe von 5% Wasser) mit Zum Lasieren aufbringen. Wenn sich Fasern aufstellen, kann ein Zwischenschliff erforderlich sein.

Anstrich: Nach 4 Stunden Trocknungszeit mit Flachpinsel die Lasur in Richtung der Maserung auftragen. Ist eine stärkere Färbung gewünscht, kann der Auftrag nach weiteren 4 h wiederholt werden. Im Außenbereich sollten 3 Anstriche aufgebracht werden, damit der Wetterschutz gegeben ist.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung - außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit - für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produkteistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 29.04.2024