

ZUM BLOCKEN

Stainblock

MissPompadour Zum Blocken ist ein schnelltrocknender, universeller Sperrgrund und Korrosionsschutzgrundierung auf Wasserbasis.

- Schutz vor Ausbluten von Holzinhaltstoffen im Innen- und Außenbereich
- Absperrung von Flecken im Untergrund
- Gute Haftung auf glatten Untergründen
- Korrosionsschützend bei Eisenmetallen
- Schließt Gerüche ein
- Leichte Verarbeitung durch guten Verlauf und schnelle Trocknung
- Überstreichbar nach 12 Stunden mit allen Farben aus dem Sortiment

DAS PRODUKT

Außen und innen, als universelle Grundierung auf Metall, Kunststoff und Holz. Sperrt zuverlässig Flecken, Verunreinigungen und Gerüche ab.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Weiß
GLANZGRAD	Matt, etwa 15 G.U. bei 60°
BINDEMITTEL	Alkydharz
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, klebfrei nach ca. 3,5 Stunden, überstreichbar nach ca. 12 Stunden Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 45% Vol.
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,3 kg/dm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 110 K.U.

ELASTIZITÄT	6mm nach Erichsen
HITZEBESTÄNDIGKEIT	Bei Trockenbelastung maximal 110°C

DIE VERARBEITUNG

Sehr effektive Sperrwirkung durch Lösemittelbasis und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller, Farbsprüngerät
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, eventuell max. 5% Wasser
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	7°C - 25°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen
REICHWEITE	ca. 10m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	35 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 78 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/d: 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC)
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.
KONSERVIERUNGSTOFFE	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on(3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

ISOLIERENDE GRUNDIERUNG VON SCHWIERIGEN UNTERGRÜNDE

- Ausblutende Hölzer (Eiche, Tropenhölzer, Nadelhölzer, gebeizte Hölzer und andere)
- Nikotinbelastete Untergründe
- Alte geruchsbelastete Möbelstücke
- Fettflecken, Rußverschmutzungen, Blutflecken

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Mangelhafte Farbschichten entfernen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten behindern die Wirksamkeit der Grundierung.

Grundieren: Eine dünne aber gründlich deckende Schicht Zum Blocken aufbringen. Nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Sollte sich der Erstanstrich verfärben oder Lücken aufweisen ist ein zweiter dünner Anstrich mit Zum Blocken möglich und sinnvoll.

Deckanstrich: Ein Deckanstrich ist erforderlich. Geeignet für alle Farben auf Wasserbasis.

KORROSIONSSCHUTZGRUNDIERUNG AUF METALLEN

- Nichteisenmetall, verzinkte Oberflächen, Eisen, Aluminium, Kupfer

Vorbereitung: Korrosion und mangelhafte Farbschichten restlos entfernen und Untergrund gründlich reinigen und entfetten. Frisch verzinkte Oberflächen und eloxiertes Aluminium können nicht gestrichen werden.

Grundieren: Eine dünne aber gründlich deckende Schicht Zum Blocken aufbringen. Nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Sollte sich der Erstanstrich verfärben oder Lücken aufweisen ist ein zweiter dünner Anstrich mit Zum Blocken möglich und sinnvoll.

Deckanstrich: Ein Deckanstrich ist erforderlich. Geeignet für alle Farben auf Wasserbasis.

Bei Benetzungsschwierigkeiten kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Grundierung leicht mattiert, angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 30.11.2022